


### ASI

#### Tmely – sanitární silikon



Sanitární silikon – pružný těsnící tmel.

##### POUŽITÍ:

Dlouhodobě elastická těsnící hmota pro těsnění spár v sanitárních a mokrých prostorech (koupelny, sprchy, WC, bazény apod.). Pro veškeré spojovací a pohybové spáry neporézních silikátových materiálů – keramické obklady stěn a podlah, sanitární keramika, sklo – v běžných i vlhkých prostorách.

Vodotěsné spárování ve vnitřním i vnějším prostředí.

Tmel s výbornou přilnavostí na většinu nátěrů (i na lakované, impregnované nebo lazurované dřevo) a umělé hmoty (např. epoxid, polyester, polyakrylát a umakart).

Nevhodný na podklady – mramor, beton, malty, vláknité cementové desky, některé kovy (ollovo, měď, mosaz, zinek) a předpjaté prvky z polyakrylátu; v kontaktu s některými organickými eleastomery (např. EPDM, APT a neopren) může ztratit barvu.

Na povrch silikonu nelze aplikovat povrchové úpravy (např. fasádní barvy) – omezená přidržnost.

**BAREVNÉ ODSTÍNY:** Podle vzorníku výrobce.

##### Charakteristické vlastnosti:

- odolnost proti plísňům
- extrémní odolnost proti stárnutí a povětrnostním vlivům
- rychlé vytvrzení (rychlý přechod nelepkivého stavu)
- vysoká flexibilita a stabilita (rozměrová i materiálová)
- odolnost vůči běžným čisticím prostředkům a lehkému mechanickému čištění

**SLOŽENÍ:** Jednosložkový silikonový tmel acetátového typu s fungicidními přísadami, vulkanizující vzdušnou vlhkostí.

##### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vzhled : nestékavá pasta

Měrná hmotnost : 0,98 g/cm<sup>3</sup>

Doba zavadnutí : cca 25 min.

Vulkanizace : 2 mm/24hod.

Modul při přetřesení : 0,3

Tažnost : 300 – 400 %

Tvrdost : 15 – 25 Shore A

Aplikační teplota : +5°C až +40°C

Tepelná odolnost : -40°C až +180°C

Odolnost UV záření : ano

##### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být nosný, suchý, zbavený prachu a nečistot. Rez a uvolněné nátěry negativně ovlivňují přilnavost a je nutno je odstranit. Zinkový plech, železo, ocel, měď, mosaz a olovo mohou v důsledku kyselého vytvrzovacího systému korodovat (štěpným produktem je kyselina octová) a proto sanitární silikon není pro tyto podklady vhodný. Při použití sanitárního silikonu na výše zmíněné povrchy je nutné podkladní plochy chránit vhodným způsobem proti korozi nebo použít neutrální silikonový tmel např. **NSI**. Minimální průřez spoje

LASSELSBERGER, s.r.o.

Adelova 2549/1

320 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Czech Republic

TEL +420 378 021 111

FAX +420 378 021 119

E-MAIL info@rako.cz

WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.

6221912/0800

IČ 25238078

DIČ CZ25238078

## TECHNICKÝ LIST /

je 3 x 5 mm. Pro některé spáry je třeba jejich šířku vypočítat takovým způsobem, aby nebyla překročena přípustná celková deformace silikonového tmelu (schopnost přenesení pohybu).

Sanitární silikon není vhodné aplikovat na minerální podklady (mramor, beton, malty, vláknité cementové desky).

### Příprava spár:

Pro vytvoření optimálního tvaru tmelu je potřeba spáru nejdříve důkladně vyčistiť a poté vypodložit provazcem **PES** s uzavřenou strukturou buněk. Vložením provazce **PES** zabráníme možnosti nežádoucího přilnutí následně aplikovaného silikonu na dno spáry. V případě užití jiného výplňového materiálu je nutné užít takový materiál, který je kompatibilní se silikonem. Nevhodné jsou olejové, dehtové nebo bitumen obsahující výplňové materiály a materiály na bázi přírodního kaučuku, chloroprenu a EPDM.

Sanitární silikon **ASI** přilne k řadě podkladů např. na sklo, keramiku, epoxidové nátěry a emaily. Povrch doporučujeme odmastit.

### ZPRACOVÁNÍ:

Pro dosažení opticky dokonalých spár doporučujeme olepit okraje spár vhodnou krycí páskou. Silikon zatlačte do spáry tak, aby nevznikly vzduchové dutiny. Spáru beze zbytku vyplňte. Stažení těsnicí hmoty proveděte stěrkou vhodného tvaru. Lepicí pásku poté odstraňte. Rozprašovačem naneste vyhlazovací roztok a proveděte vyhlazení dříve, než dojde k vytvoření nelepidivého povrchového filmu. Silikon lze zatěžovat vodou a mechanicky až po ukončení vulkanizace.

### Čištění:

Čerstvý nevytvřený silikon můžete odstranit organickými rozpouštědly. Vytvřený materiál lze odstranit pomocí čističe **CL 806**.

### UPOZORNĚNÍ:

- Dodatečné přidávání pojiv, plniv a jiných přísad je nepřípustné.
- Zajistit dobré větrání pracovních prostorů.
- Tmel lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu v rozsahu +5 °C až +40 °C! Práce nelze provádět ani při očekávaných mrazech.
- Sanitární silikon SI nelze používat v prostorech bez přístupu vzduchu, jelikož pro své zreagování potřebuje vzdušnou vlhkost.
- Při aplikaci silikonu na povrchy ošetřené základním nátěrem vzniká riziko nepřilnutí dalších následních nátěrů na okolní podkladní povrchy. Je nutné je dokonale vyčistiť a provést zkoušku přilnavosti.
- Silikon není vhodný pro tmelení strukturálních fasád nebo pro spojení okrajů izolačních skel. Není též vhodný pro lepení akvárií a použití ve farmacii a medicíně.
- Nespotřebované zbytky nechat ztvrzenout (vyschnout) na vzduchu – lze likvidovat jako ostatní odpad, kontaminované obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklaci.

**PRVNÍ POMOC:** Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře. Při nadýchání opustit kontaminované pracoviště a postupovat podle příznaků. Při styku s kůží sejmout kontaminovaný oděv a pokožku opláchnout čistou vodou a mydlem. Podrážděná místa ošetřit vhodným reparačním krémem. Při zasažení očí vyplachovat alespoň 15 minut čistou vodou event. při násilné otevřených víčkách, následně vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypít sklenici vody. Nevyvolávat zvražení, vyhledat lékařskou pomoc. Pokud příznaky jakéhokoliv zasažení (podráždění) vyvolaného kontaktem s výrobkem neodezní po poskytnutí první pomoci, vyhledat lékařskou pomoc.

### BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Nehořlavý

Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny.

Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mydlem a ošetřete krémem.

**SKLADOVÁNÍ:** Výrobek skladujte v suchu (+5 až +25 °C) v původním obalu utěsněném proti vlhkosti. Při dodržení skladovacích podmínek je záruční lhůta 36 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

**EXPEDICE:** Plastová kartuše o objemu 310 ml – 12 ks v papírové krabici.

**KVALITA:** Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce. Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

**DISTRIBUTOR:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

**PLATNOST:** Od 1. 2. 2024

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.