

## DSAT

### Příslušenství



PE dilatační a separační samolepící páska.

#### POUŽITÍ:

Jednostranně lepicí pěnová páska vhodná pro vytváření mechanické a zvukové dilatace po obvodu podlahových konstrukcí – dobrá přilnavost na řadu podkladů, např. plasty včetně polykarbonátu, dřevo, kov a sklo.

Pro separaci nanášených vrstev materiálů v systémových řešeních LBCS.

Spolehlivě funguje jako přerušení zvukového mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Páska neobsahuje žádný silikon a proto je její použití možné v provozech toto vyžadujících, např. lakovny apod.

Ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že není požadováno přilnutí tmelu, např. při vymezení dna spár.

#### Přednosti:

- rychlá, snadná a elegantní aplikace;
- dobrá odolnost vůči stárnutí.

**SLOŽENÍ:** Separací pěnový materiál bez změkčovadel na bázi PE s uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně kaučukovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Pevnost v tahu:	v podélném směru	0,28 MPa
	v příčném směru	0,18 MPa
Protažení při přetřžení:	v podélném směru	125 %
	v příčném směru	105 %
Objemová hmotnost	cca 25 kg/m <sup>3</sup>	
Tloušťka	3 mm	
Teplotní odolnost	-30 °C až +85 °C	
Aplikační teplota	+5 °C až +35 °C	

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí. Savé podklady penetrujeme **PE 202**.

#### ZPRACOVÁNÍ:

Odvíňte pásku z role, naměřte a uřízněte podle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu. Pásku řádně přitiskněte k podkladu. U verze materiálu s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Omezená odolnost vůči UV záření (nutno zakrýt)!
- Nespotřebované zbytky lze likvidovat jako ostatní odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela čisté zbytky materiálu a papírové obaly (včetně papírového středu) mohou být předány k využití recyklaci.

### TECHNICKÝ LIST /

**BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:**

Výrobek není klasifikován jako nebezpečná látka.

**SKLADOVÁNÍ:** V suchu při teplotě +5 °C až +25 °C a originál balení je skladovatelnost 24 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

**EXPEDICE:** Navíjecí role o délce 30 m, šířky 25 a 65 mm.

**KVALITA:**

- Kvalita je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Distributor uplatňuje certifikovaný systém managementu jakosti podle ISO 9001.

**DISTRIBUČNÍ:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

**PLATNOST:** Od 1. 8. 2013

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

LASSELSBERGER, s.r.o.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
FAX +420 378 021 119  
E-MAIL [info@rako.cz](mailto:info@rako.cz)  
WEB [www.rako.cz](http://www.rako.cz)

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a. s.  
6221912/0800  
IČ 25238078  
DIČ CZ25238078