















EN 14411:2016, annex L BIII GL
 – Katalogové číslo (Catalogue number): Wxxxxxx
obkládačky (wall tiles)

Technické vlastnosti Technical characteristics Parametry techniczne Технические параметры	Norma Norm Norma Стандарт	Požadavek normy EN 14411:2016, příloha L BIII GL (max. hodnota) Standard requirements EN 14411:2016, annex L BIII GL (max. value) Wymagania normy EN 14411:2016, załącznik L BIII GL (maks. wartość) Параметры стандарта EN 14411:2016, прил. L BIII GL (макс. значение)		Dosahovaná hodnota LB (max.) Parameters LB (max.) Parametry LB (maks.) Достижимые параметры LB (макс.)				
				Standardní Standard		Rektifikované Rectified		
 Rozměry / Sizes Wymiary / Размер	ISO 10545-2	Délka a šířka / Length and width Długość i szerokość / Длина и ширина	max	max	max	max	max	
		Tloušťka / Thickness / Grubość / Толщина	±0,5 %	±2,0 mm	±0,3 %	±1,8 mm	±0,2 %	±1,2 mm
		Přímost lícnic hran / Linearity Krzywizna boków / Прямолинейность лиц. граней	±10 %	±0,5 mm	±5 %	±0,5 mm	±5 %	±0,5 mm
		Pravoúhlost / Rectangularity Prostokątność / Прямоугольность	±0,3 %	±1,5 mm	±0,2 %	±1,2 mm	±0,1 %	±0,9 mm
 Rovinnost lícnic ploch ve stř. ploch a hrany/rohu Surface flatness in the middle of the flat/edge/angles Płaskość powierzchni krzywizna środków/boków/wyraszczenie Прямолинейность лиц. поверхности в центре поверхности/грани/по углам	ISO 10545-2		+0,5 % -0,3 %	+2,0 mm -1,5 mm	+0,3 % -0,15 %	+1,0 mm -0,7 mm	+0,2 % -0,1 %	+1,5 mm -0,7 mm
			±0,5 %	±2,0 mm	±0,25 %	±1,0 mm	±0,25 %	±1,5 mm
 Nasákavost / Water absorbtion Nasiąkliwość / Влагопоглощение	ISO 10545-3		E > 10%		E 10-20 %			
Jakost povrchu Surface quality Jakość powierzchni Качество поверхности	ISO 10545-2		Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов		Min. 95 % kusů bez viditelných vad povrchu Min. 95 % of the tiles without visible defects Min. 95 % sztuk bez widocznych wad Мин. 95 % шт. без видимых поверхностных дефектов			
 Pevnost v ohybu Bending strength Wytrzymałość na zginanie Прочность при изгибе	ISO 10545-4		Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 15 N/mm ² , Tloušťka < 7,5 mm min. 12 N/mm ² Thickness / Grubość / Толщина		≥ 7,5 mm min. 15 N/mm ² < 7,5 mm min. 12 N/mm ²			
 Lomové zatížení Breaking strength / Siła łamiąca Siła nałрузки на изломе	ISO 10545-4		Tloušťka ≥ 7,5 mm min. 600 N, Tloušťka < 7,5 mm min. 200 N Thickness / Grubość / Толщина		≥ 7,5 mm min. 600 N < 7,5 mm min. 200 N			
 Odolnost proti změnám teploty / Thermal shock resistance Odporność na szok termiczny Устойчивость к изменению температурного режима	ISO 10545-9		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Odolné / Resistant Odporne / Стойкие			
 Odolnost proti vlivu mrazu Frost resistance Mrozoodporność / Морозоустойчивость	ISO 10545-12		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Nemrazuvzdorné / Not frost resistant Brak mrozoodporności / Не морозоустойчивы			
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin Crazeing resistance for glazed tiles / Odporność na pęknięcia włoskowate Устойчивость к образованию волосных трещин	ISO 10545-11		Požaduje se / Required Wymaga się / Требуется		Odolné / Resistant Odporne / Стойкие			
 Protiskluznost - koeficient tření / Slip resistance - coefficient of friction Przeciślizgowość Устойчивость к скольжению - коэффициент трения	CEN/TS 16 165 DIN 51130 DIN 51097 ČSN 725191		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется			
 Odolnost proti hloubkovému opotřebení Deep abrasion resistance Odporność na głębokie ścieranie / Устойчивость к глубинному истиранию	ISO 10545-6		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется			
PEI Odolnost proti povrchovému opotřebení Abrasion resistance Odporność na ścieranie powierzchni Устойчивость к изнашиванию поверхности	ISO 10545-7		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется			
Koef. délk. tepl. roztažnosti (20-100 °C) / Coefficient of linear thermal expansion (20-100 °C) / Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (20-100 °C) Коэффициент линейного температурного расширения (20-100 °C)	ISO 10545-8		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Max. 8 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ / Max. 8 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ Maks. 8 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ / Макс. 8 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹			
 Odolnost proti chem. použitým v domácnosti Resistance to various chemicals used in household Odporność na chemikalia domowego użytku Устойчивость к воздействию бытовой химии	ISO 10545-13		Min. B Min. B Min. B Min. B		Min. A Min. A Min. A Min. A			
 Odolnost proti kys. a luhům o nízké koncentraci Resistance to low concentrations of acids and alkalis Odporność na słabe stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации	ISO 10545-13		Třídou určí výrobce Manufacturer to state classification Klasę określa producent Классификация определяется производителем		Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Мин. кл. B			
 Odolnost proti kys. a luhům o vysoké koncentraci Resistance to high concentrations of acids and alkalis Odporność na mocne stężenia kwasów i zasad Устойчивость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации	ISO 10545-13		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Min. tř. B Min. cl. B Min. kl. B Мин. кл. B			
 Odolnost proti tvorbě skvrn / Resistance to staining Odporność na plamienie / Устойчивость к образованию пятен	ISO 10545-14		Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3		Min. tř. 3 / Min. cl. 3 Min. kl. 3 / Мин. кл.3			
 Obsah olova a kadmia / Lead and cadmium release Uwolnienie ołowiu i kadmu / Содержание свинца и кадмия	ISO 10545-15		Nepožaduje se / Not required Nie wymaga się / Не требуется		Pb < 0,8 mg/dm ² Cd < 0,07 mg/dm ²			