

### P203

#### Adhezní nátěr



**Kontaktní adhezní nátěr na nesavé podklady.**

#### POUŽITÍ:

Kontaktní můstek na bázi bezrozpouštědlové syntetické disperze a minerálního plniva, určený pro hladké a kompaktní podklady (sklo, keramika, leštěný kámen, strojně hlazený beton, CETRIS, umakart, syntetické nátěry, apod.) a podklady se zbytky bitumenů (IPA, asfaltobeton, atd.). Jednokomponentní nátěr k přímému použití – neředěný. Doporučený pro vnější i vnitřní prostředí.

Vhodný pod polymery modifikované materiály:

- povlakové hydroizolace, lepidla pro keramiku, samonivelační stěrky
- flexibilní malty, lepicí a stěrkovací hmoty kontaktních zateplovacích systémů, šlechtěné omítky, apod.

Nepoužívat na povrchy z plastů (např. polyetylen, teflon).

#### Charakteristické vlastnosti:

- vysoká přídržnost na hladkých a kompaktních podkladech
- vysoce šetrný k životnímu prostředí

**SLOŽENÍ:** Bezrozpouštědlová vodná disperze na bázi syntetických pryskyřic s minerálním plnivem.

#### TECHNICKÉ PARAMETRY:

|                                                    |                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Měrná hmotnost                                     | cca 1,3 kg/dm <sup>3</sup>                             |
| Hodnota pH                                         | 7-8                                                    |
| Teplota vzduchu a podkladu při zpracování          | +10 °C až +40 °C                                       |
| Způsob nanášení                                    | válečkem, štětkou                                      |
| Požadovaný počet vrstev                            | 1                                                      |
| Doba schnutí (při 20 °C a 65 % relativní vlhkosti) | cca 6 hod. (max. 48 hod.) *)                           |
| Tepelná odolnost po vytvrzení                      | odolnost mrazu a krátký čas zatížitelný max. do +70 °C |
| Čisticí prostředek v čerstvém stavu                | voda                                                   |
| Orientační spotřeba – v závislosti na podkladu     | 0,25-0,40 kg/m <sup>2</sup>                            |

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (20 ± 2) °C a (65 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

\*) Nižší teploty a vyšší relativní vlhkost prodlužují dobu schnutí a zatížitelnosti!

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být suchý, pevný a zbavený olejů, prachu, separátorů a jiných nesoudržných součástí. Mastnoty nebo zbytky vosků odstraňte speciálními čistidly. Při nedostatečné přídržnosti podklad mechanicky zdrsňte.

LASSELSBERGER, s.r.o.  
Adelova 2549/1  
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí  
Czech Republic

TEL +420 378 021 111  
FAX +420 378 021 119  
E-MAIL info@rako.cz  
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.  
6221912/0800  
IČ 25238078  
DIČ CZ25238078

#### ZPRACOVÁNÍ:

Nátěr před použitím dobře rozmíchejte a stejnoměrně naneste na podklad za pomoci štětce nebo válečku. Zabraňte přebytečnému nahromadění materiálu v nerovnostech, např. v dírách.

Nářadí po upotřebení důkladně očistěte vodou. Zatvrdlé zbytky na nářadí je možné odstranit pouze mechanicky.

#### UPOZORNĚNÍ:

- Navazující stavební konstrukce pečlivě zakrýt, resp. chránit před postřikáním.
- Před zpracováním nátěr dobře rozmíchejte.
- Dodatečné přidávání pojiv a jiných přísad je nepřipustné.
- Materiál lze zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C!
- Nespotřebované zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) na vzduchu a společně s kontaminovanými obaly likvidovat na řízené skládce (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdňené a čisté obaly mohou být předány k využití recyklací.

**PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:** Viz bezpečnostní list výrobku.

#### SKLADOVÁNÍ:

- Chránit před mrazem! Skladovat při teplotě od +5 °C do +30 °C. V originálních uzavřených vědrech je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. Datum spotřeby vyznačen na obalu.

**EXPEDICE:** Nátěr se dodává v plastových vědrech po 5 kg, případně na paletách krytých fólií.

#### KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrolována v laboratořích výrobce.
- Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001.
- Průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, AO č. 204.

**DISTRIBUTOR:** LASSELSBERGER, s.r.o., Adolova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí

**PLATNOST:** Od 01. 05. 2024

Vyhrazujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.