

DSAT

Príslušenstvo



PE dilatčná a separačná samolepiaca páska.

POUŽITIE:

Jednostranne lepiaca penová páska vhodná pre vytváranie mechanickej a zvukovej dilatácie po obvode podlahových konštrukcií – dobrá priľnavosť na celý rad podkladov, napr. plasty vrátane polykarbonátov, drevo, kov a sklo.
Pre separáciu nanášaných vrstiev materiálov v systémových riešeniach RAKO SYSTEM.
Spôľahlivo funguje ako prerušenie zvukového mostu a zamedzenie nežiaducich stykov konštrukcií.
Páska neobsahuje žiadne silikón a preto je jej použitie možné v prevádzkach toto vyžadujúcich, napr. lakovne a pod.
Ideálny pre styk so silikónovými tmelmi v prípade, že nie je požadované priľnutie tmelu, napr. pri vymedzení dna škár.

Prednosti:

- rýchla, ľahká a elegantná aplikácia;
- dobrá odolnosť voči starnutiu.

ZLOŽENIE: Separčný penový materiál bez zmäkčovadiel na báze PE s uzavretou štruktúrou buniek, opatrený jednostranným kaučukovým lepidlom a PP vrstvou na strane druhej.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Pevnosť v ťahu:	v pozdĺžnom smere	0,28 MPa
	v priečnom smere	0,18 MPa
Pretiahnutie pri pretrhnutí:	v pozdĺžnom smere	125 %
	v priečnom smere	105 %
Objemová hmotnosť	cca 25 kg/m ³	
Hrúbka	3 mm	
Teplotná odolnosť	-30 °C až +85 °C	
Aplikačná teplota	+5 °C až +35 °C	

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí. Nasiakavé podklady napenetrujeme **PE 202**.

SPRACOVANIE:

Odvíňte pásku z rolky, namerajte a odrežte podľa potreby. Potom aplikujte priamo na pripravenú podkladovú plochu. Pásku riadne pritlačte k podkladu. U verzii materiálu s krycou fóliou je nutné pred aplikáciou odstrániť ochranný prúžok.

UPOZORNENIE:

- Obmedzená odolnosť voči UV žiareniu (nutné zakryť)!
- Nespotrebované zvyšky možno likvidovať ako ostatný odpad (viď Bezpečnostný list).
- Iba úplne čisté zvyšky materiálu a papierové obaly (vrátane papierového stredu) môžu byť recyklované.

TECHNICKÝ LIST /

BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PREDPISY:

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečná látka.

SKLADOVANIE: V suchu pri teplote +5 °C až +25 °C a originálnom balení je skladovateľnosť 24 mesiacov. Dátum spotreby vyznačený na obale.

EXPEDÍCIA: Navijacia rolka o dĺžke 30 m, šírky 25 a 65 mm.

KVALITA:

- Kvalita je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.
- Distribútor uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSŤ: Od 1. 8. 2013

Vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078