

PE 201

Penetrácia



Hĺbková spevňujúca penetrácia pre menej súdržné nasiakavé podklady.

POUŽITIE:

Pre hĺbkové spevnenie a zníženie nasiakavosti poréznych a zvetraných minerálnych podkladov v exteriéroch i interiéroch pred ich obkladami keramikami alebo dlažbami za použitia cementových lepidiel a pred aplikáciou stierok a hydroizolačných náterov. Znižuje a zjednocuje nasiakavosť podkladu a zvyšuje jeho súdržnosť. Tým je zaistený dostatočne otvorený čas lepidiel a ich prídržnosť k podkladovým konštrukciám.

Vhodná na sadrokartónové dosky.

ZLOŽENIE: Bezrozpušťaťová vodná disperzia polymér-kremičitého pojiva.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Hodnota pH	7-8
Rozpustnosť vo vode	neobmedzene miešateľná
Orientačná spotreba – podľa druhu a nasiakavosti podkladu *)	cca 0,15-0,25 l/m ²

*) Presnú spotrebu odporúčame určiť na skúšobnej ploche.

PRÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí byť suchý, bez prachu a nesúdržných častí, resp. bez filmotvorných hmôt so separačným účinkom (napr. odbedňovací olej). Znečistené a prašné podklady sa v závislosti na druhu povrchu celoplošne umyjú, okefujú alebo ostriekajú tlakovou vodou. Po čistení vodou je potrebné dbať na dokonalé preschnutie.

SPRACOVANIE:

Penetrácia sa po riadnom rozmiešaní nanáša **neriedená** štetcom, valčekom alebo striekacím zariadením do nasýtenia podkladu a nechá sa vyschnúť. Možné riedenie 1 : 1 s vodou len pri prvej aplikácii pri dvojnásobnej penetrácii veľmi nasiakavých podkladov. Pred začatím následných prác musí byť zaručené, že penetrovaná plocha je dostatočne vyschnutá.

Pri normálnych podmienkach (20 °C, 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu) je **doba schnutia cca 12 hod.**, nižšie teploty a vyššia vlhkosť vzduchu predlžujú dobu vyschnutia. Nástroje po použití dôkladne očistite vodou.

UPOZORNENIE:

- Nadväzujúce stavebné konštrukcie starostlivo zakryte, resp. chráňte pred postriekaním.
- Pred spracovaním penetráciu dobre rozmiešajte.
- Dodatočné pridávanie pojív a iných prísad je neprípustné.
- Materiál je možné spracovávať iba za teploty vzduchu a podkladu od +5 °C do +30 °C! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!
- Nespotrebované zvyšky nechajte stvrdnúť (vyschnúť) na vzduchu a spoločne s kontaminovanými obalmi likvidujte na riadenej skládke (viď bezpečnostný list).
- Iba úplne vyprázdnené a čisté obaly môžu byť recyklované.

PRVÁ POMOC, BEZPEČNOSŤ A HYGIENICKÉ PREDPISY: Viď bezpečnostný list výrobku.

SKLADOVANIE: Chráňte pred mrazom. Skladujte pri teplote od +5 °C do +30 °C. V originálnych uzavretých nádobách je skladovateľnosť minimálne 24 mesiacov. Dátum potreby vyznačený na obale.

EXPEDÍCIA: Penetrácia sa dodáva v plastových kanistroch po 10 litrov, prípadne na paletách krytých fóliou.

LASSELSBERGER, s.r.o.
Adelova 2549/1
320 00 Plzeň - Jižní Předměstí
Czech Republic

TEL +420 378 021 111
FAX +420 378 021 119
E-MAIL info@rako.cz
WEB www.rako.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Česká spořitelna, a.s.
6221912/0800
IČ 25238078
DIČ CZ25238078

KVALITA:

- Kvalita produktu je trvale kontrolovaná v laboratóriách výrobcu.
- Vo výrobe sa prevádzkuje systém riadenia výroby a uplatňuje certifikovaný systém manažmentu kvality podľa ISO 9001.
- Priebežný dozor a prípadné preukazovanie zhody výrobkov je zaistené TZÚS Praha, AO č. 204.

DISTRIBÚTOR: LASSELSBERGER, s.r.o., Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň – Jižní Předměstí, Česká republika

PLATNOSTĚ: Od 1. 6. 2018

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku. Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.