

Technický list

Výrobek: **DARV6875**
 Barva: **černá Night**
 Jmenovitý rozměr: **60x120 cm**
 Deklarovaný rozměr: **1198x598x20 mm**
 Úprava hran: **rektifikovaná**
 Povrch: **reliéfní matný**

Série: **Core Outdoor**
 Norma: **EN 14411:annex G, Bla**
 Prohlášení: **T 21.01**
 Skupina zboží: **dlaždice slinutá UGL**
 Typ výrobku: **dlaždice slinutá**

Technické vlastnosti	Norma	EN 14411:annex G Bla	LB/RAKO
Tolerance - délka / šířka	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%
Tolerance - tloušťka	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Tolerance - přímost hran	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,1%
Tolerance - pravoúhlost	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%
Tolerance - rovinnost	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%
Jakost povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%	Min. 95%
Nasákavost	ISO 10545-3	E<0,5%,jedn.max 0,6%	E<0,3%,jedn.max 0,4%
Lomové zatížení	ISO 10545-4	>= 7,5 mm min. 1300 N < 7,5 mm min. 700	>=11000 N
Pevnost v ohybu	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Max. 175 mm3	Min. 35 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 Max. 135 mm3
Odolnost proti opotřebení (UGL)	ISO 10545-6	Deklarovaná hodnota	Max. 0,000008 / K
Odolnost proti povrch.opotřebení (GL)	ISO 10545-7	Deklarovaná hodnota	Odolné
Koeficient délk. teplotní roztažnosti	ISO 10545-8	Požaduje se	Odolné
Odolnost proti změnám teploty	ISO 10545-9	Požaduje se	vyhovuje
Odolnost proti vzniku vlasových trhlin	ISO 10545-11	Deklarovaná hodnota	Vyhovuje
Odolnost proti vlivu mrazu	ISO 10545-12	Vyhovuje	B
Trvanlivost pro vnitřní použití	EN 14411	Deklarovaná hodnota	R11
Protiskluznost (bosá noha)	EN 16165	Deklarovaná hodnota	>=0,7
Protiskluznost (bota)	EN 16165	Deklarovaná hodnota	>=0,7
Koeficient tření za sucha	EN 16165	Deklarovaná hodnota	není relevantní
Koeficient tření za mokra	EN 16165	Deklarovaná hodnota	>=1,0 N/mm2
Výtlačný objem	DIN 51 097	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost-lepidla na bázi cementu	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost-lepidla disperzní	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost-lepidla na bázi prys. (epox.)	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	NPD*
Přídržnost - malta	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarovaná hodnota	0,2 mm/m
Vlhkostní nárůst	ISO 10545-10	Deklarovaná hodnota	10
Hodnota odrazu světla LRV	ISO 10545-18	Nepožaduje se	Min. 0,6
Rázová pevnost:koeficient odrazu	ISO 10545-5	Deklarovaná hodnota	Třída A1-A1FL
Reakce na oheň	no testing 96/603 EHS	Třída A1-A1FL	není relevantní
Hmatnost	CEN/TS 15209	Deklarovaný popis povrchu	není relevantní
Odolnost proti tvorbě skvrn	ISO 10545-14	Deklarovaná hodnota	Min. 3
Odolnost proti kys. a louhům o níz. kon.	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	A
Odolnost proti kys. a louhům o vys. kon.	ISO 10545-13	Deklarovaná hodnota	A
Odolnost proti chem. použív. v dom.	ISO 10545-13	Min. B	A
Vyluhovatelnost neb.látek: Kadmium (GL)	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	NPD*
Vyluhovatelnost neb.látek: Olovo (GL)	ISO 10545-15	Deklarovaná hodnota	NPD*
Tvrdost povrchu podle Mohse	EN 101	Deklarovaná hodnota	Min. 7
Životnost	ISO 14 025/EN 15804	50 let	50 let
Hodnocení obsahu přír. radionuklidů	CZ Imp.422/2016	Max. index 1,0	Max. index 1,0

* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)