

Technický list

Výrobek: **TAA25003**
 Barva: **sv tle šedá 03 Light Grey**
 Jmenovitý rozměr: **20x20 cm**
 Deklarovaný rozměr: **198x198x8 mm**
 Povrch: **hladký matný ABS**

Série: **Taurus Color**
 Norma: **EN 14411:annex G, Bla**
 Prohlášení: **T 21.01**
 Skupina zboží: **dlaždice slinutá UGL**
 Typ výrobku: **dlaždice slinutá**
 Certifikace UPEC: **U4 P4 E3 C2**

| Technické vlastnosti | Norma | EN 14411:annex G Bla | LB/RAKO |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tolerance - délka / šířka | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,4% |
| Tolerance - tloušťka | ISO 10545-2 | ± 5% | ± 5% |
| Tolerance - p ímost hran | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Tolerance - pravouhlost | ISO 10545-2 | ± 0,6% | ± 0,3% |
| Tolerance - rovinnost | ISO 10545-2 | ± 0,5% | ± 0,25% |
| Jakost povrchu | ISO 10545-2 | Min. 95% | Min. 95% |
| Nasákavost | ISO 10545-3 | E<0,5%,jedn.max 0,6% | E<0,3%,jedn.max 0,4% |
| Lomové zatížení | ISO 10545-4 | >= 7,5 mm min. 1300 N < 7,5 mm min. 700 | >=1500 N |
| Pevnost v ohybu | ISO 10545-4 | Min. 35 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 | Min. 40 N/mm2 Jedn.min. 32 N/mm2 |
| Odolnost proti opot ebení (UGL) | ISO 10545-6 | Max. 175 mm3 | Max. 135 mm3 |
| Koeficient délk. teplotní roztažnosti | ISO 10545-8 | Deklarovaná hodnota | Max. 0,000008 / K |
| Odolnost proti zm ěn ěm teploty | ISO 10545-9 | Požaduje se | Odolné |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin | ISO 10545-11 | Požaduje se | Odolné |
| Odolnost proti vlivu mrazu | ISO 10545-12 | Deklarovaná hodnota | Vyhovuje |
| Trvanlivost pro vnit ění použití | EN 14411 | Vyhovuje | Vyhovuje |
| Protiskluznost (bosá noha) | EN 16165 | Deklarovaná hodnota | B |
| Protiskluznost (bota) | EN 16165 | Deklarovaná hodnota | R10 |
| Koeficient t ění za sucha | EN 16165 | Deklarovaná hodnota | >=0,6 |
| Koeficient t ění za mokra | EN 16165 | Deklarovaná hodnota | >=0,5 |
| V ýtla ěný objem | DIN 51 097 | Deklarovaná hodnota | Není relevantní |
| P ídržnost-lepidla na bázi cementu | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | >=1,0 N/mm2 |
| P ídržnost-lepidla disperzní | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD* |
| P ídržnost-lepidla na bázi prys. (epox.) | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD* |
| P ídržnost - malta | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD* |
| Vlhkostní nár ůst | ISO 10545-10 | Deklarovaná hodnota | 0,2 mm/m |
| Hodnota odrazu sv ětla LRV | ISO 10545-18 | Nepožaduje se | 35 |
| Rázová pevnost:koeficient odrazu | ISO 10545-5 | Deklarovaná hodnota | Min. 0,6 |
| Reakce na ohe | no testing 96/603 EHS | T ěída A1-A1FL | T ěída A1-A1FL |
| Hmatnost | CEN/TS 15209 | Deklarovaný popis povrchu | Není relevantní |
| Odolnost proti tvorb ě skvrn | ISO 10545-14 | Deklarovaná hodnota | Min. 3 |
| Odolnost proti kys. a louh ěm o níz. kon. | ISO 10545-13 | Deklarovaná hodnota | A |
| Odolnost proti kys. a louh ěm o vys. kon. | ISO 10545-13 | Deklarovaná hodnota | A |
| Odolnost proti chem. použív. v dom. | ISO 10545-13 | Min. B | A |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Kadmium (GL) | ISO 10545-15 | Deklarovaná hodnota | NPD* |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Olovo (GL) | ISO 10545-15 | Deklarovaná hodnota | NPD* |
| Tvrđost povrchu podle Mohse | EN 101 | Deklarovaná hodnota | Min. 7 |
| Životnost | ISO 14 025/EN 15804 | 50 let | 50 let |
| Hodnocení obsahu p ěr. radionuklid | CZ Imp.422/2016 | Max. index 1,0 | Max. index 1,0 |

* No Performance Determined – NPD (řádná vlastnost není stanovena)