

# Technický list

Výrobek: **WLRGE127**

Barva: **modrá**

Jmenovitý rozměr: **25x5 cm**

Deklarovaný rozměr: **250x50x20,5 mm**

Povrch: **reliéfní matný**

Série: **Remix**

Norma: **STO 030-060753**

Prohlášení: **P 04**

Skupina zboží: **obkláda ka-listela**

Typ výrobku: **listela reliéfní**

| Technické vlastnosti                     | Norma                 | STO 030-060753      | LB/RAKO                |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| Tolerance - délka / šířka                | ISO 10545-2           | ± 0,5%              | ± 0,5%                 |
| Tolerance - tloušťka                     | ISO 10545-2           | ± 10%               | ± 10%                  |
| Jakost povrchu                           | ISO 10545-2           | Min. 95%            | Min. 95%               |
| Nasákavost                               | ISO 10545-3           | E>10%               | E>10%                  |
| Koeficient délk. teplotní roztažnosti    | ISO 10545-8           | Deklarovaná hodnota | Max. 0,000008 / K      |
| Odolnost proti změně teploty             | ISO 10545-9           | Požaduje se         | Odolné                 |
| Odolnost proti vzniku vlasových trhlin   | ISO 10545-11          | Požaduje se         | Odolné                 |
| Odolnost proti vlivu mrazu               | ISO 10545-12          | Deklarovaná hodnota | Nevyhovuje             |
| Trvanlivost pro vnitřní použití          | EN 14411              | Vyhovuje            | Vyhovuje               |
| Přídržnost lepidla na bázi cementu       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | ≥0,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Přídržnost lepidla disperzní             | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                   |
| Přídržnost lepidla na bázi prys. (epox.) | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                   |
| Přídržnost - malta                       | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklarovaná hodnota | NPD*                   |
| Vlhkostní nárost                         | ISO 10545-10          | Deklarovaná hodnota | 0,6 mm/m               |
| Reakce na oheň                           | NO TESTING 96/603 EHS | Třída A1            | Třída A1               |
| Odolnost proti kys. a lúživým látkám     | ISO 10545-13          | Deklarovaná hodnota | B                      |
| Odolnost proti chem. použív. v dom.      | ISO 10545-13          | Min. B              | B                      |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Kadmium (GL)  | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota | NPD*                   |
| Vyluhovatelnost neb.látek: Olovo (GL)    | ISO 10545-15          | Deklarovaná hodnota | NPD*                   |
| Tvrdość povrchu podle Mohse              | EN 101                | Deklarovaná hodnota | Min. 3                 |
| Životnost                                | ISO 14 025/EN 15804   | 50 let              | 50 let                 |
| Hodnocení obsahu přírodních radionuklidů | CZ Imp.422/2016       | Max. index 1,0      | Max. index 1,0         |

\* No Performance Determined – NPD (žádná vlastnost není stanovena)