

Datenblatt

| | |
|--|---|
| Produkt: DSKS4731 | Serie: Alba |
| Farbe: beige | Norm: STO 030-059824, annex G Bla |
| Nennmaß: 60x9,5 cm | Deklaration: P 02 |
| Werkmaß: 598x95x10 mm | Warengruppe: Feinsteinzeug GL-Sockel |
| Kantebearbeitung: rektifizierte | Produktauswahl: Sockel |
| Oberfläche: reliefartig matt/glänzend lappato | |

| Technische Parameter | Norm | STO 030-059824 annex G Bla | LB/RAKO |
|--|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Toleranz - Länge/Breite | ISO 10545-2 | ± 2,0% | ± 2,0% |
| Toleranz - Dicke | ISO 10545-2 | ± 10% | ± 10% |
| Oberflächenbeschaffenheit | ISO 10545-2 | Mind. 95% | Mind. 95% |
| Wasseraufnahme | ISO 10545-3 | E<0.5%,ind.max 0,6% | E<0.5%,ind.max 0,6% |
| Bruchlast | ISO 10545-4 | min. 600 N | >=1300 N |
| Biegefestigkeit | ISO 10545-4 | Min. 28 N/mm ² | Min. 28 N/mm ² |
| Widerstand gegen Tiefenverschleiß (UGL) | ISO 10545-6 | Max. 275 mm ³ | Max. 275 mm ³ |
| Widerstand gegen Verschleiß (GL) | ISO 10545-7 | Deklariertes Wert | |
| Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient | ISO 10545-8 | Deklariertes Wert | Max. 0,000008 / K |
| Temperaturwechselbeständigkeit | ISO 10545-9 | Wird gefordert | Bestanden |
| Widerstand gegen Glasurrisse | ISO 10545-11 | Wird gefordert | Bestanden |
| Frost-Tauwechselbeständigkeit | ISO 10545-12 | Deklariertes Wert | Entsprechend |
| Dauerhaftigkeit für:Verwendungen innen | EN 14411 | Bestanden | Bestanden |
| Rutschhemmung (barfuß) | EN 16165 | Deklariertes Wert | Nicht relevant |
| Rutschhemmung (schuh) | EN 16165 | Deklariertes Wert | Nicht relevant |
| Reibungskoeffizient (trocken) | EN 16165 | Deklariertes Wert | |
| Reibungskoeffizient (nass) | EN 16165 | Deklariertes Wert | |
| Hafffestigkeit–zement. Mörtel | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklariertes Wert | >=0,5 N/mm ² |
| Hafffestigkeit–Dispensionsklebstoffe | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklariertes Wert | NPD* |
| Hafffestigkeit–Reaktionsharzklebstoffe | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklariertes Wert | NPD* |
| Hafffestigkeit-mörtel | EN 12004:2007+A1:2012 | Deklariertes Wert | NPD* |
| Feuchtigkeitsdehnung | ISO 10545-10 | Deklariertes Wert | 0,2 mm/m |
| Lichtreflexionswert LRV | ISO 10545-18 | Wird nicht gefordert | |
| Schlagfestigkeit: Rückprallkoeffizient | ISO 10545-5 | Deklariertes Wert | Min. 0,6 |
| Brandverhalten | no testing 96/603 EHS | Klasse A1-A1FL | Klasse A1-A1FL |
| Taktilität | CEN/TS 15209 | Beschreibung der Oberfläche angeben | Nicht relevant |
| Beständigkeit gegen Fleckenbildner | ISO 10545-14 | Optisch unverändert | Optisch unverändert |
| Beständigkeit-Säuren/Laugen mit nied.K. | ISO 10545-13 | Deklariertes Wert | Optisch unverändert |
| Beständigkeit-Säuren/Laugen mit hoh. K. | ISO 10545-13 | Deklariertes Wert | Optisch unverändert |
| Beständigkeit-Haushaltchem.und Schwimm. | ISO 10545-13 | Deklariertes Wert | Optisch unverändert |
| Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium (GL) | ISO 10545-15 | Deklariertes Wert | NPD* |
| Abgabe gefährlicher Stoffe: Blei (GL) | ISO 10545-15 | Deklariertes Wert | NPD* |
| Oberflächenhärte nach Mohs | EN 101 | Deklariertes Wert | Min. 7 |
| Die Referenz-Lebensdauer | ISO 14 025/EN 15804 | 50 Jahren | 50 Jahren |
| Bewertung des Gehalts nat. Radionuklide | CZ Imp.422/2016 | max. Index 1,0 | max. Index 1,0 |

* No Performance Determined – NPD (Keine Leistung festgelegt)