



Datenblatt

Produkt: GARJD562

Farbe: grau

Nennmaß: **10x30 cm** Werkmaß: **298x98x8 mm** Serie: Mano

Norm: EN 14411:annex H, Blb

Deklaration: **G 23 01** Warengruppe: **GD**

Produktauswahl: Steinzeug

Oberfläche: reliefartig glänzend

Technische Parameter	Norm	EN 14411:annex H	LB/RAKO
		Blb	
Toleranz - Länge/Breite	ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,4%
Toleranz - Dicke	ISO 10545-2	± 5%	± 5%
Toleranz - Linearität der Kanten	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%
Toleranz - Rechtwinkligkeit	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,3%
Toleranz - Ebenflächigkeit	ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,25%
Oberflächenbeschaffenheit	ISO 10545-2	Mind. 95%	Mind. 95%
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	0,5% < E # 3%,ind.ma	E < 2,5%
Bruchlast	ISO 10545-4	>= 7,5 mm min. 1300 N	>=700 N
		< 7,5 mm min. 700N	
Biegefestigkeit	ISO 10545-4	Min. 35 N/mm2	Min. 35 N/mm2
		Ind.min. 32 N/mm2	Ind.min. 32 N/mm2
Widerstand gegen Tiefenverschleiß (UGL)	ISO 10545-6	Wird nicht gefordert	Wird nicht getestet
Widerstand gegen Verschleiß (GL)	ISO 10545-7	Deklarierter Wert	
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient	ISO 10545-8	Deklarierter Wert	Max. 0,000008 / K
Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545-9	Wird gefordert	Bestanden
Widerstand gegen Glasurrisse	ISO 10545-11	Wird gefordert	Bestanden
Frost-Tauwechselbeständigkeit	ISO 10545-12	Deklarierter Wert	bestanden
Dauerhaftigkeit für:Verwendungen innen	EN 14411	Bestanden	Bestanden
Rutschhemmung (barfuß)	EN 16165	Deklarierter Wert	nicht klassifiziert
Rutschhemmung (schuh)	EN 16165	Deklarierter Wert	nicht klassifiziert
Reibungskoeffizient (trocken)	EN 16165	Deklarierter Wert	>=0,3
Reibungskoeffizient (nass)	EN 16165	Deklarierter Wert	>=0,3
Verdrängungsraum	DIN 51 097	Deklarierter Wert	nicht relevant
Haftfestigkeit-zement. Mörtel	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarierter Wert	>=1,0 N/mm2
Haftfestigkeit-Dispersionsklebstoffe	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarierter Wert	NPD*
Haftfestigkeit-Reaktionsharzklebstoffe	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarierter Wert	NPD*
Haftfestigkeit-mörtel	EN 12004:2007+A1:2012	Deklarierter Wert	NPD*
Feuchtigkeitsdehnung	ISO 10545-10	Deklarierter Wert	0,2 mm/m
Lichtreflexionwert LRV	ISO 10545-18	Wird nicht gefordert	
Schlagfestigkeit: Rückprallkoeficient	ISO 10545-5	Deklarierter Wert	Min. 0,6
Brandverhalten	NO TESTING 96/603 EHS	Klasse A1-A1FL	Klasse A1-A1FL
Taktilität	CEN/TS 15209	Beschreibung der Oberfläche angeben	nicht relevant
Beständigkeit gegen Fleckenbildner	ISO 10545-14	Min. 3	Min. 3
Beständigkeit-Säuren/Laugen mit nied.K.	ISO 10545-13	Deklarierter Wert	Α
Beständigkeit-Säuren/Laugen mit hoh. K.	ISO 10545-13	Deklarierter Wert	В
Beständigkeit-Haushaltchem.und Schwimm.	ISO 10545-13	Min. B	Α
Abgabe gefährlicher Stoffe: Cadmium (GL)	ISO 10545-15	Deklarierter Wert	NPD*
Abgabe gefährlicher Stoffe: Blei (GL)	ISO 10545-15	Deklarierter Wert	NPD*
Oberflächenhärte nach Mohs	EN 101	Wird nicht gefordert	Min. 5
Die Referenz-Lebensdauer	ISO 14 025/EN 15804	50 Jahren	50 Jahren
Bewertung des Gehalts nat. Radionuklide	CZ IMP.422/2016	max. Index 1,0	max. Index 1,0

^{*} No Performance Determined – NPD (Keine Leistung festgelegt)