

# Fiche technique

Produit: **DSAPS587**

Couleur: **gris**

Dimension nominale: **45x8,5 cm**

Dimension de fabrication: **445x85x8 mm**

Particularité: **rectifié**

Surface: **lisse mat**

Série: **Kaamos**

Norme: **EN 14411:annexe G, Bla**

Déclaration: **T 21.01**

Nature de produit: **gres cérame UGL-plinthe \***

Type de produit: **plinthe**

| Caractéristiques techniques              | Norme                 | EN 14411:annexe G<br>Bla                   | LB/RAKO                            |
|--|-----------------------|--|------------------------------------|
| Tolérance - Longueur/largeur             | ISO 10545-2           | ± 0.6%                                     | ± 0.4%                             |
| Tolérance - Epaisseur                    | ISO 10545-2           | ± 5%                                       | ± 5%                               |
| Tolérance - Rectitudes des arêtes        | ISO 10545-2           | ± 0.5%                                     | ± 0.25%                            |
| Tolérance - Angularité                   | ISO 10545-2           | ± 0.6%                                     | ± 0.3%                             |
| Tolérance - Planéité de la surface       | ISO 10545-2           | ± 0.5%                                     | ± 0.25%                            |
| Qualité de surface                       | ISO 10545-2           | Min. 95%                                   | Min. 95%                           |
| Absorption d'eau                         | ISO 10545-3           | E<0.5%,Ind.max 0,6%                        | E<0.3%,Ind.max 0,4%                |
| Force de rupture                         | ISO 10545-4           | >= 7,5 mm min. 1300 N<br>< 7,5 mm min. 700 | >=1300 N                           |
| Résistance a la flexion                  | ISO 10545-4           | Min. 35 N/mm2<br>Ind.min. 32 N/mm2         | Min. 40 N/mm2<br>Ind.min. 32 N/mm2 |
| Résistance l'abrasion profonde (UGL)     | ISO 10545-6           | Max. 175 mm3 **                            | Max. 135 mm3 **                    |
| Coefficient de dilat. thermique linéaire | ISO 10545-8           | Valeur déclarée                            | Max. 0,000008 / K                  |
| Résistance aux chocs thermiques          | ISO 10545-9           | Requis                                     | Résistant                          |
| Résistance au tressaillage               | ISO 10545-11          | Requis                                     | Résistant                          |
| Résistance au gel/dégel                  | ISO 10545-12          | Valeur déclarée                            | résistant                          |
| Durabilité, pour: les usages intérieurs  | EN 14411              | Satisfaisant                               | Satisfaisant                       |
| Glissance (pieds nus)                    | EN 16165              | Valeur déclarée                            | not pertinent                      |
| Glissance (pieds chaussés)               | EN 16165              | Valeur déclarée                            | not pertinent                      |
| Coefficient de frottement (sec)          | EN 16165              | Valeur déclarée                            |                                    |
| Coefficient de frottement (humide)       | EN 16165              | Valeur déclarée                            |                                    |
| Volume de refoulement                    | DIN 51 097            | Valeur déclarée                            | non pertinent                      |
| Adhérence: les mortier-colles            | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                            | >=1,0 N/mm2                        |
| Adhérence: les adhésifs en dispersion    | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                            | NPD ***                            |
| Adhérence: les colles réactives          | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                            | NPD ***                            |
| Adhérence: les morties                   | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                            | NPD ***                            |
| Dilatation l'humidité                    | ISO 10545-10          | Valeur déclarée                            | 0,2 mm/m                           |
| Valeur de reflexion lumineuse LRV        | ISO 10545-18          | Non obligatoire                            |                                    |
| Résistance au choc: Coef. de restitution | ISO 10545-5           | Valeur déclarée                            | Min. 0,6                           |
| Réaction au feu                          | no testing 96/603 EHS | Classe A1-A1FL                             | Classe A1-A1FL                     |
| Tactilité                                | CEN/TS 15209          | Description<br>de la surface déclarée      | not pertinent                      |
| Résistance aux taches                    | ISO 10545-14          | Valeur déclarée                            | Min. 3                             |
| Résistance-faibles conc.d'acides/bases   | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                            | A                                  |
| Résistance-fortes conc.d'acides/bases    | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                            | A                                  |
| Résist.-produits ménagers et additifs    | ISO 10545-13          | Min. B                                     | A                                  |
| Relargage de substan.danger.:Cadmium(GL) | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                            | NPD ***                            |
| Relargage de substan.danger.:Plomb (GL)  | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                            | NPD ***                            |
| Dureté de surface selon Mohs             | EN 101                | Valeur déclarée                            | Min. 7                             |
| Durée de vie                             | ISO 14 025/EN 15804   | 50 ans                                     | 50 ans                             |
| Évaluation-radionucléides naturelle      | CZ Imp.422/2016       | Indice maxi 1,0                            | Indice maxi 1,0                    |



Brand of **lasselsberg**group



# Fiche technique

---

\* Groupe de produits selon la norme EN 14411

\*\* Étiquetage des produits destiné exclusivement aux marchés régis uniquement par les normes ISO 10545-6 et ISO 10545-7

\*\*\* No Performance Determined – NPD (Performance non-déterminée)

---