

# Fiche technique

|   |  |
|---|--|
| Produit: <b>GAF1K023</b>                      | Série: <b>Color Two</b>                            |
| Couleur: <b>blanc WHITE</b>                   | Norme: <b>EN 14411:annexe G, Bla</b>               |
| Dimension nominale: <b>20x20 cm</b>           | Déclaration: <b>T 21.01</b>                        |
| Dimension de fabrication: <b>198x198x7 mm</b> | Nature de produit: <b>gres cérame émaillé GL *</b> |
| Surface: <b>lisse mat GAF</b>                 | Type de produit: <b>carreaux porcelainés</b>       |

| Caractéristiques techniques              | Norme                 | EN 14411:annexe G<br>Bla                    | LB/RAKO                            |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|
| Tolérance - Longueur/largeur             | ISO 10545-2           | ± 0,6%                                      | ± 0,4%                             |
| Tolérance - Epaisseur                    | ISO 10545-2           | ± 5%  | ± 5%                               |
| Tolérance - Rectitudes des arêtes        | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                      | ± 0,25%                            |
| Tolérance - Angularité                   | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                      | ± 0,3%                             |
| Tolérance - Planéité de la surface       | ISO 10545-2           | ± 0,5%                                      | ± 0,25%                            |
| Qualité de surface                       | ISO 10545-2           | Min. 95%                                    | Min. 95%                           |
| Absorption d'eau                         | ISO 10545-3           | E<0,5%,ind.max 0,6%                         | E<0,5%,ind.max 0,6%                |
| Force de rupture                         | ISO 10545-4           | >= 7,5 mm min. 1300 N<br>< 7,5 mm min. 700N | >=700 N                            |
| Résistance a la flexion                  | ISO 10545-4           | Min. 35 N/mm2<br>Ind.min. 32 N/mm2          | Min. 35 N/mm2<br>Ind.min. 32 N/mm2 |
| Résistance l'abrasion profonde (UGL)     | ISO 10545-6           | Non obligatoire                             | Pas testé                          |
| Résistance l'abrasion (GL)               | ISO 10545-7           | Valeur déclarée                             | PEI 4                              |
| Coefficient de dilat. thermique linéaire | ISO 10545-8           | Valeur déclarée                             | Max. 0,000008 / K                  |
| Résistance aux chocs thermiques          | ISO 10545-9           | Requis                                      | Résistant                          |
| Résistance au tressaillage               | ISO 10545-11          | Requis                                      | Résistant                          |
| Résistance au gel/dégel                  | ISO 10545-12          | Valeur déclarée                             | résistant                          |
| Durabilité, pour: les usages intérieurs  | EN 14411              | Satisfaisant                                | Satisfaisant                       |
| Glissance (pieds nus)                    | EN 16165              | Valeur déclarée                             | B                                  |
| Glissance (pieds chaussés)               | EN 16165              | Valeur déclarée                             | R10                                |
| Coefficient de frottement (sec)          | EN 16165              | Valeur déclarée                             | >=0,6                              |
| Coefficient de frottement (humide)       | EN 16165              | Valeur déclarée                             | >=0,5                              |
| Volume de refoulement                    | DIN 51 097            | Valeur déclarée                             | non pertinent                      |
| Adhérence: les mortier-colles            | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                             | >=1,0 N/mm2                        |
| Adhérence: les adhésifs en dispersion    | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                             | NPD*                               |
| Adhérence: les colles réactives          | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                             | NPD*                               |
| Adhérence: les morties                   | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                             | NPD*                               |
| Dilatation l'humidité                    | ISO 10545-10          | Valeur déclarée                             | 0,2 mm/m                           |
| Valeur de reflexion lumineuse LRV        | ISO 10545-18          | Non obligatoire                             |                                    |
| Résistance au choc: Coef. de restitution | ISO 10545-5           | Valeur déclarée                             | Min. 0,6                           |
| Réaction au feu                          | no testing 96/603 EHS | Classe A1-A1FL                              | Classe A1-A1FL                     |
| Tactilité                                | CEN/TS 15209          | Description<br>de la surface déclarée       | not pertinent                      |
| Résistance aux taches                    | ISO 10545-14          | Min. 3                                      | Min. 3                             |
| Résistance-faibles conc.d'acides/bases   | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                             | A                                  |
| Résistance-fortes conc.d'acides/bases    | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                             | B                                  |
| Résist.-produits ménagers et additifs    | ISO 10545-13          | Min. B                                      | A                                  |
| Relargage de substan.danger.:Cadmium(GL) | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                             | NPD*                               |
| Relargage de substan.danger.:Plomb (GL)  | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                             | NPD*                               |
| Dureté de surface selon Mohs             | EN 101                | Non obligatoire                             | Min. 5                             |
| Durée de vie                             | ISO 14 025/EN 15804   | 50 ans                                      | 50 ans                             |
| Évaluation-radionucléides naturelle      | CZ Imp.422/2016       | Indice maxi 1,0                             | Indice maxi 1,0                    |



Brand of **lasselsberg**group



# Fiche technique

---

\* Groupe de produits selon la norme EN 14411

\*\* Étiquetage des produits destiné exclusivement aux marchés régis uniquement par les normes ISO 10545-6 et ISO 10545-7

\*\*\* No Performance Determined – NPD (Performance non-déterminée)

---