

# Fiche technique

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produit: <b>TAKSR006</b>                      | Série: <b>Taurus Color</b>                             |
| Couleur: <b>gris 06 Grey</b>                  | Norme: <b>EN 14411:annexe G, Bla</b>                   |
| Dimension nominale: <b>30x60 cm</b>           | Déclaration: <b>T 21.01</b>                            |
| Dimension de fabrication: <b>598x298x9 mm</b> | Nature de produit: <b>gres cérame non emailé UGL *</b> |
| Particularité: <b>rectifié</b>                | Type de produit: <b>carreaux porcelainés</b>           |
| Surface: <b>lisse mat</b>                     |                                                        |

| Caractéristiques techniques              | Norme                 | EN 14411:annexe G<br>Bla                                    | LB/RAKO                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tolérance - Longueur/largeur             | ISO 10545-2           | ± 0.6%                                                      | ± 0.4%                                                      |
| Tolérance - Epaisseur                    | ISO 10545-2           | ± 5%                                                        | ± 5%                                                        |
| Tolérance - Rectitudes des arêtes        | ISO 10545-2           | ± 0.5%                                                      | ± 0.25%                                                     |
| Tolérance - Angularité                   | ISO 10545-2           | ± 0.6%                                                      | ± 0.3%                                                      |
| Tolérance - Planéité de la surface       | ISO 10545-2           | ± 0.5%                                                      | ± 0.25%                                                     |
| Qualité de surface                       | ISO 10545-2           | Min. 95%                                                    | Min. 95%                                                    |
| Absorption d'eau                         | ISO 10545-3           | E<0.5%, Ind. max 0,6%                                       | E<0.3%, Ind. max 0,4%                                       |
| Force de rupture                         | ISO 10545-4           | >= 7,5 mm min. 1300 N<br>< 7,5 mm min. 700                  | >=1500 N                                                    |
| Résistance à la flexion                  | ISO 10545-4           | Min. 35 N/mm <sup>2</sup><br>Ind. min. 32 N/mm <sup>2</sup> | Min. 40 N/mm <sup>2</sup><br>Ind. min. 32 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion profonde (UGL)   | ISO 10545-6           | Max. 175 mm <sup>3</sup> **                                 | Max. 135 mm <sup>3</sup> **                                 |
| Coefficient de dilat. thermique linéaire | ISO 10545-8           | Valeur déclarée                                             | Max. 0,000008 / K                                           |
| Résistance aux chocs thermiques          | ISO 10545-9           | Requis                                                      | Résistant                                                   |
| Résistance au tressaillage               | ISO 10545-11          | Requis                                                      | Résistant                                                   |
| Résistance au gel/dégel                  | ISO 10545-12          | Valeur déclarée                                             | résistant                                                   |
| Durabilité, pour: les usages intérieurs  | EN 14411              | Satisfaisant                                                | Satisfaisant                                                |
| Glissance (pieds nus)                    | EN 16165              | Valeur déclarée                                             | B                                                           |
| Glissance (pieds chaussés)               | EN 16165              | Valeur déclarée                                             | R10                                                         |
| Coefficient de frottement (sec)          | EN 16165              | Valeur déclarée                                             | >=0,6                                                       |
| Coefficient de frottement (humide)       | EN 16165              | Valeur déclarée                                             | >=0,5                                                       |
| Volume de refoulement                    | DIN 51 097            | Valeur déclarée                                             | non pertinent                                               |
| Adhérence: les mortier-colles            | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                                             | >=1,0 N/mm <sup>2</sup>                                     |
| Adhérence: les adhésifs en dispersion    | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                                             | NPD ***                                                     |
| Adhérence: les colles réactives          | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                                             | NPD ***                                                     |
| Adhérence: les morties                   | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                                             | NPD ***                                                     |
| Dilatation à l'humidité                  | ISO 10545-10          | Valeur déclarée                                             | 0,2 mm/m                                                    |
| Valeur de réflexion lumineuse LRV        | ISO 10545-18          | Non obligatoire                                             | 26                                                          |
| Résistance au choc: Coef. de restitution | ISO 10545-5           | Valeur déclarée                                             | Min. 0,6                                                    |
| Réaction au feu                          | no testing 96/603 EHS | Classe A1-A1FL                                              | Classe A1-A1FL                                              |
| Tactilité                                | CEN/TS 15209          | Description<br>de la surface déclarée                       | not pertinent                                               |
| Résistance aux taches                    | ISO 10545-14          | Valeur déclarée                                             | Min. 3                                                      |
| Résistance-faibles conc.d'acides/bases   | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                                             | A                                                           |
| Résistance-fortes conc.d'acides/bases    | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                                             | A                                                           |
| Résist.-produits ménagers et additifs    | ISO 10545-13          | Min. B                                                      | A                                                           |
| Relargage de substan.danger.:Cadmium(GL) | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                                             | NPD ***                                                     |
| Relargage de substan.danger.:Plomb (GL)  | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                                             | NPD ***                                                     |
| Dureté de surface selon Mohs             | EN 101                | Valeur déclarée                                             | Min. 7                                                      |
| Durée de vie                             | ISO 14 025/EN 15804   | 50 ans                                                      | 50 ans                                                      |
| Évaluation-radionucléides naturelle      | CZ Imp.422/2016       | Indice maxi 1,0                                             | Indice maxi 1,0                                             |

# Fiche technique

---

\* Groupe de produits selon la norme EN 14411

\*\* Étiquetage des produits destiné exclusivement aux marchés régis uniquement par les normes ISO 10545-6 et ISO 10545-7

\*\*\* No Performance Determined – NPD (Performance non-déterminée)

---