

# Fiche technique

|                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produit: <b>WDM05721</b>                    | Série: <b>Extra</b>                         |
| Couleur: <b>brun-gris</b>                   | Norme: <b>STO 030-059826, annexe L BIII</b> |
| Dimension nominale: <b>5x5 cm</b>           | Déclaration: <b>P 01</b>                    |
| Dimension de fabrication: <b>48x48x7 mm</b> | Nature de produit: <b>faïence-mosaïque</b>  |
| Particularité: <b>rectifié</b>              | Type de produit: <b>mosaïque</b>            |
| Surface: <b>lisse mat</b>                   |                                             |

| Caractéristiques techniques              | Norme                 | STO 030-059826<br>annexe L BIII | LB/RAKO             |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Tolérance - Longueur/largeur             | ISO 10545-2           | ± 0,5 mm                        | ± 0,5 mm            |
| Tolérance - Epaisseur                    | ISO 10545-2           | ± 5%                            | ± 5%                |
| Tolérance-Longueur/largeur de la trame   | ISO 10545-2           | ± 0.6%                          | ± 0.6%              |
| Tolérance - Largeur du joint             | ISO 10545-2           | ± 1.0 mm                        | ± 1.0 mm            |
| Qualité de surface                       | ISO 10545-2           | Min. 95%                        | Min. 95%            |
| Absorption d'eau                         | ISO 10545-3           | E>10%                           | E>10%               |
| Coefficient de dilat. thermique linéaire | ISO 10545-8           | Valeur déclarée                 | Max. 0,000008 / K   |
| Résistance au tressaillage               | ISO 10545-11          | Requis                          | Résistant           |
| Résistance au gel/dégel                  | ISO 10545-12          | Valeur déclarée                 | non résitnat        |
| Durabilité, pour: les usages intérieurs  | EN 14411              | Satisfaisant                    | Satisfaisant        |
| Adhérence: les mortier-colles            | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                 | >=0,5 N/mm2         |
| Adhérence: les adhésifs en dispersion    | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                 | NPD*                |
| Adhérence: les colles réactives          | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                 | NPD*                |
| Adhérence: les morties                   | EN 12004:2007+A1:2012 | Valeur déclarée                 | NPD*                |
| Valeur de reflexion lumineuse LRV        | ISO 10545-18          | Non obligatoire                 |                     |
| Réaction au feu                          | no testing 96/603 EHS | Classe A1                       | Classe A1           |
| Résistance-fortes conc.d'acides/bases    | ISO 10545-13          | Valeur déclarée                 | Sans modifc.visible |
| Relargage de substan.danger.:Cadmium(GL) | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                 | NPD*                |
| Relargage de substan.danger.:Plomb (GL)  | ISO 10545-15          | Valeur déclarée                 | NPD*                |
| Dureté de surface selon Mohs             | EN 101                | Valeur déclarée                 | Min. 7              |
| Durée de vie                             | ISO 14 025/EN 15804   | 50 ans                          | 50 ans              |
| Évaluation-radionucléides naturelle      | CZ Imp.422/2016       | Indice maxi 1,0                 | Indice maxi 1,0     |

\* No Performance Determined – NPD (Performance non-déterminée)